

Brut Bright

Rebecca Rock

Description

Une rugosité élevée, une main exceptionnelle sont les deux principales caractéristiques marquantes de ce support unique. **Brut Bright**, qui offre tout à la fois un toucher brut et une imprimabilité parfaite. Ces deux propriétés, rugosité élevée et imprimabilité, en principe antinomiques, sont obtenues grâce au traitement de surface exclusif que Clairefontaine applique à sa surface.

Blancheur élevée de 170 CIE pour un contraste d'impression éclatant.

Disponible de 80 à 400 g/m².

Caractéristiques techniques

Grammage	<i>g/m²</i>	80	100	120	150	200	240	300	400	NF EN ISO 536
Épaisseur	<i>μm</i>	116	145	174	217	290	336	420	560	NF EN ISO 534
Main	<i>cm³/g</i>	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	1.40	1.40	NF EN ISO 534
Blancheur	<i>CIE</i>	170	170	170	170	170	170	170	170	NF ISO 11475
	<i>ISO</i>	113	113	113	113	113	113	113	113	ISO 2470-2
Rugosité Bendtsen	<i>ml/min</i>	550	550	550	550	550	550	550	550	ISO 8791-2
Humidité absolue	<i>%H₂O</i>	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5	NF EN ISO 20287
Humidité relative	<i>% dans l'air</i>	38	38	44	44	48	48	50	50	Mesure au sabre
Opacité	<i>%</i>	94	97	98	>98	>99	>99	>99	>99	NF ISO 2471
Indice de formation	<i>Indice sur 120</i>	95	95	95	95	95	-	-	-	Mesure Kajaani

Valeurs non contractuelles.

Date de révision : 20/06/2022

Certifications

