Extra Blanc

DCP
Digital Colour Printing

Toucher unique
Brillance extrême
Surface lisse
Rendu parfait

Description du produit

DCP est le support idéal pour tout document contenant plus d'illustrations couleur que de texte. Sa brillance extrême et sa surface parfaitement lisse favorisent une reproduction couleur de grande qualité.

Disponible dans un large choix de formats, de grammages, **DCP** présente une gamme complète : blanc, ivoiré, couché ou recyclé.

Le papier **DCP** est adapté à l'utilisation en copieurs, en imprimantes laser couleur et jet d'encre couleur. Il est certifié ColorLok par HP, ce qui lui garantit un temps de séchage très court pour une grande vivacité de couleurs et des contours de caractères extrêmement nets.

Certifications papier

FSC www.fsc.org FSC® C002321 The mark of responsible forestry

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : FR/011/06

ColorLok TECHNOLOGY FASTER DRYING BOLDER BLACKS VIVID COLORS ®

ISO 9706 ✓ NF EN 12281 ✓

Certifications usine

ISO 14001 ✓ ISO 9001 ✓

Spécifications Techniques

Grammage	*gsm*	**80**	**90**	**100**	**120**	**160**	**200**	**250**	**280**	**300**	**350**	**400**	NF EN ISO 536
Épaisseur	*µm*	92	99	100	128	160	200	230	258	276	322	370	NF EN ISO 534
Main	*cm^3/g*	1.15	1.10	1.10	1.07	1.00	1,00	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	NF EN ISO 534
Blancheur	*CIE*	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	NF ISO 11475
	ISO	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	ISO 2470-2
Satinage Bekk	*s*	150	150	150	150	150	150	140	135	125	110	110	NF ISO 5627
Humidité absolue	*%H_2O*	4.50	4.50	4.50	4.50	4.80	4.80	5.20	5.20	5.70	5.70	5.70	NF EN ISO 20287
Humidité relative	*% dans l'air*	32	32	32	32	35	35	40	40	46	46	46	Mesure au sabre
Opacité	*%*	93,5	95	96	97	>99	>99	>99	>99	>99	>99	>99	NF ISO 2471
Indice de formation	*Indice sur 120*	115	115	115	115	115	115	-	-	-	-	-	Mesure Kajaani

Valeurs non contractuelles.
Date de révision : 18/07/2019

Version 051

Tel. +33 3 29 42 42 42 | Fax +33 3 29 42 42 22 | commercial@clairefontaine.eu