

# Brut Bright

Rebecca Rock

## Description

Une rugosité élevée, une main exceptionnelle sont les deux principales caractéristiques marquantes de ce support unique. **Brut Bright**, qui offre tout à la fois un toucher brut et une imprimabilité parfaite. Ces deux propriétés, rugosité élevée et imprimabilité, en principe antinomiques, sont obtenues grâce au traitement de surface exclusif que Clairefontaine applique à sa surface.

Blancheur élevée de 170 CIE pour un contraste d'impression éclatant.

Disponible de 80 à 400 g/m<sup>2</sup>.

## Caractéristiques techniques

Grammage	g/m <sup>2</sup>	80	100	120	150	200	240	300	400	NF EN ISO 536
Épaisseur	μm	118	147	176	221	300	345	416	550	NF EN ISO 534
Main	cm <sup>3</sup> /g	1.47	1.47	1.47	1.47	1.50	1.44	1.39	1.38	NF EN ISO 534
Blancheur	CIE	170	170	170	170	170	170	170	170	NF ISO 11475
	ISO	113	113	113	113	113	113	113	113	ISO 2470-2
Rugosité Bendtsen	ml/min	450	450	450	450	450	450	450	450	ISO 8791-2
Humidité absolue	%H <sub>2</sub> O	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	6.0	6.0	6.0	NF EN ISO 20287
Humidité relative	% dans l'air	40	40	40	40	40	48	48	48	Mesure au sabre
Opacité	%	96	97	98	>98	>99	>99	>99	>99	NF ISO 2471
Indice de formation	Indice sur 120	95	95	95	95	95	-	-	-	Mesure Kajaani

Valeurs non contractuelles.

Date de révision : 29/04/2020

## Certifications

