

Brut Bright

Rebecca **Rock**

Description

Une rugosité élevée, une main exceptionnelle sont les deux principales caractéristiques marquantes de ce support unique. Brut Bright, offre à la fois un toucher brut et une imprimabilité parfaite. Ces deux propriétés, rugosité élevée et imprimabilité, en principe antinomiques, sont obtenues grâce au traitement de surface exclusif que Clairefontaine applique à sa surface. Blancheur élevée de 170 CIE pour un contraste d'impression éclatant. Disponible de 80 à 400 g/m².

Caractéristiques techniques

Grammage	g/m ²	80	100	120	150	200	240	300	400	NF EN ISO 536
Epaisseur	µm	116	145	174	217	290	336	420	560	NF EN ISO 534
Main	cm ³ /g	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.5	1.5	1.5	NF EN ISO 534
Blancheur	CIE	170	170	170	170	170	170	170	170	NF ISO 11475
	ISO	113	113	113	113	113	113	113	113	ISO 2470-2
Rugosité Bendtsen	ml/min	550	550	550	550	550	550	550	550	ISO 8791-2
Humidité absolue	%H ₂ O	5.0	5.0	5.5	6.0	6.5	6.5	6.5	6.5	NF EN ISO 20287
Humidité relative	% dans l'air	38	38	44	44	48	48	50	50	Mesure au sabre
Opacité	%	93	97	98	>98	>99	>99	>99	>99	NF ISO 2471
Indice de formation	Indice sur 120	95	95	95	95	95	-	-	-	Mesure Kajaani

Valeurs non contractuelles.
Date de révision : 08/09/2025

Certifications



EU Ecolabel: FR/011/004
Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry

ISO 9001 ✓

ISO 14001 ✓

ISO 50001 ✓