

## Description

C-Opak, est un papier mince opaque, spécialement conçu pour la fabrication de livres à forte pagination. Proposé en 40, 45, 50 et 60g/m<sup>2</sup>, il présente une opacité renforcée, exceptionnelle pour son épaisseur. Sa teinte chaude, améliore le confort de lecture et son toucher très soyeux rend la préhension et le mouvement des pages très agréable. Innovant le C-Opak s'imprime aussi bien sur presse jet d'encre haute vitesse qu'en rotative ou presse offset.

## Caractéristiques techniques

| Grammage          | g/m <sup>2</sup>   | 40   | 45   | 50   | 60   | NF EN ISO 536   |
|-------------------|--------------------|------|------|------|------|-----------------|
| Epaisseur         | µm                 | 50   | 56   | 63   | 75   | NF EN ISO 534   |
| Main              | cm <sup>3</sup> /g | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | NF EN ISO 534   |
| Blancheur         | CIE                | 110  | 110  | 110  | 110  | NF ISO 11475    |
|                   | ISO                | 92   | 92   | 92   | 92   | ISO 2470-2      |
| Lissé Bekk        | s                  | 80   | 80   | 80   | 80   | NF ISO 5627     |
| Humidité absolue  | %H <sub>2</sub> O  | 5.3  | 5.3  | 5.3  | 5.3  | NF EN ISO 20287 |
| Humidité relative | % dans l'air       | 42   | 42   | 42   | 42   | Mesure au sabre |
| Opacité           | %                  | 82   | 84   | 86   | 89   | NF ISO 2471     |

Valeurs non contractuelles.  
Date de révision : 06/02/2026

## Certifications



ISO 9001 ✓  
ISO 14001 ✓  
ISO 50001 ✓