

## Produktbeschreibung

DCP ist das ideale Grundlage für die Reproduktion von Farbdrucken und Graphiken. Die hohe Weisse und die satinierte Oberflächenbeschaffenheit garantieren qualitativ hochwertige Farbdrucke. Empfohlen für Kopierer, Farblaser- und Tintenstrahldrucksysteme. Standardeinstellung für alle Inkjetdrucker.

## Einsatz

Externe Kommunikation. Alle farbigen Textdokumente. Farbkopien.

## Technisches datenblatt

| Gewicht               | g/qm              | 80   | 90   | 100  | 120  | 160  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | NF EN ISO 536   |
|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Dicke                 | µm                | 92   | 99   | 110  | 128  | 160  | 200  | 230  | 276  | 322  | 370  | NF EN ISO 534   |
| Volumen               | cm³/g             | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | NF EN ISO 534   |
| Weißße                | CIE               | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  | NF ISO 11475    |
|                       | ISO               | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | 111  | ISO 2470-2      |
| Glätte in Bekk        | s                 | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 140  | 125  | 110  | 110  | NF ISO 5627     |
| Absolute Feuchtigkeit | %H <sub>2</sub> O | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.8  | 4.8  | 5.2  | 5.7  | 5.7  | 5.7  | NF EN ISO 20287 |
| Relative Feuchtigkeit | % in der Luft     | 32   | 32   | 32   | 32   | 35   | 40   | 46   | 46   | 46   | 46   | Säbel-Messung   |
| Opazität              | %                 | 93.5 | 95   | 96   | 97   | >99  | >99  | >99  | >99  | >99  | >99  | NF ISO 2471     |
| Alerungsbeständigkeit |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | NF ISO 9706     |

Unverbindliche Angaben  
Überarbeitet am 24/11/2025

## Zertifizierungen



ISO 9001 ✓  
ISO 14001 ✓  
ISO 50001 ✓  
ISO 9706 ✓