

Description

Le papier Clairefontaine utilisé pour la réalisation d'enveloppes et de pochettes Clairalfa présente une haute blancheur de 171 CIE et une main élevée pour une transformation facilitée. Son état de surface est optimisé pour une bonne reproduction des couleurs.

Les enveloppes et les pochettes Clairalfa affiche une bonne planéité essentielle pour un bon traitement des piles en machine. Le fond des enveloppes est imprimé en gris, avec des encres à base d'eau, pour assurer la confidentialité des courriers. La fenêtre est réalisée en papier cristal de 35g, qui présente une transparence de 85%. Les enveloppes et les pochettes Clairalfa voient leur fermeture renforcée tant pour les enveloppes adhésives que pour les enveloppes gommées. Enveloppes et pochettes sont livrées dans des boîtes à charnières, pratiques à utiliser et réutilisables par l'imprimeur.

Caractéristiques techniques

Grammage	g/m ²	80	90	NF EN ISO 536
Epaisseur	µm	120	122	NF EN ISO 534
Main	cm ³ /g	1.36	1.36	NF EN ISO 534
Blancheur	CIE	171	171	NF ISO 11475
	ISO	112	112	ISO 2470-2
Rugosité Bendtsen	ml/min	120	120	ISO 8791-2
Opacité	%	94	95	NF ISO 2471

Valeurs non contractuelles.

Date de révision : 10/07/2024

Certifications



ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001